

GEA LAVABILE

Pittura murale acrilica lavabile per interni realizzata con materie prime selezionate a basso impatto ambientale. Tecnicamente è caratterizzata da buona copertura, ottima pennellabilità, idrorepellenza ed unitamente ad una buona lavabilità permette la naturale traspirazione del muro. E' applicabile anche durante la stagione invernale.

Non rilascia nell'ambiente sostanze organiche volatili, nocive o irritanti (VOC non rilevato analiticamente). Dona agli ambienti una delicata sensazione di pulito e quindi consigliata per ambienti chiusi destinati ad una lunga permanenza abitativa; in particolare è indicato per camere da letto, cucine, scuole, ospedali, ecc.

L'assenza di solventi è garantita dal sistema tintometrico Color Box System®.

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo di analisi	Risultato (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1620 ± 10 g/L
VISCOSITA' (Brookfield)	IL 10-10	G6 M2,5
		G6 M20
RESIDUO SECCO TEORICO	-	68 ± 1% in peso

MODO D'USO

APPLICAZIONE:	Pennello, rullo, spruzzo
DILUIZIONE CONSIGLIATA:	con acqua 20% per l'applicazione a pennello o rullo 30% per l'applicazione a spruzzo
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE:	5° - 35°C
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:	Acqua

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO

muri vecchi: Spazzolare bene e togliere le vecchie pitture non perfettamente aggrappate al supporto, Eliminare le eventuali tracce di muffa mediante disinfezione con ICOSAN CLEAN e successiva spazzolatura a muro asciutto. Stuccare ove necessario e isolare le parti stuccate, quindi procedere come per i muri nuovi.

muri nuovi: Assicurarsi che l'intonaco e/o il gesso non sia fresco e umido, fragile o sfarinante; Applicare un isolante all'acqua murale e due mani di GEA LAVABILE opportunamente diluito.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori tatto	60 + 90	minuti
	Completa	18 + 24	ore
SOVRAPPLICAZIONE	A 20°C, 60% U.R.	3 + 4	ore
RESA TEORICA (per due riprese)	(a seconda della diluizione)	5 + 6	m²/L

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità presenti.

CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 13300

POTERE COPRENTE	ISO 6504-3	Classe 3
RESISTENZA AL LAVAGGIO	ISO 11998	Classe 2
GRADO DI BRILLANTEZZA	UNI EN ISO 2813	Opaco ; ≤ 10 G.U. 85°

Valore limite CE di VOC (2010)	(Cat A/a)	30 g/L
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:		5 g/L

AVVERTENZE

Stoccare le confezioni in un luogo fresco, a temperature superiori a 5°C, lontano dai raggi solari e dalle fonti di calore nei contenitori originali non aperti. Stabilità allo stoccaggio 24 mesi.

Il prodotto deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +35°. Non applicare su superfici a contatto diretto dei raggi solari. Proteggere le superfici verniciate dal contatto diretto degli agenti atmosferici nella settimana successiva all'applicazione. Il prodotto diluito deve essere conservato ben chiuso, lontano da fonti di calore o raggi solari e utilizzato entro tre giorni. Eventuali miscelazioni con materiali non indicati in questa scheda tecnica possono alterare le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto.

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia né assumerci alcuna responsabilità.